

Za studena samolepicí
hydroizolační pás

VEDATHENE® DUO

Výrobek:

VEDATHENE® DUO je za studena samolepicí hydroizolační pás ze speciální umělohmotné vysoce odolné fólie, který má na spodní straně polymerobitumenovou krycí vrstvu. Tato hydroizolační vrstva je opatřena ochranným papírem, který se před pokládkou stáhne.

Přednosti výrobku:

VEDATHENE® DUO je flexibilní hydroizolace s dlouhou životností. Je-li požadována ochranná vrstva nutno postupovat v souladu s DIN 18195.

Oblast použití:

Hydroizolační pás proti vlhkosti dle DIN 18 195 při nižších požadavcích, např. pro suterénní stěny a sloupy, balkony, lodžie, vlhké prostory a jiné plochy, které nejsou vystaveny UV záření.

Způsob pokládky:

Na čistý podklad, ostré hrany, nerovnosti a vlhkost nutno odstranit. Dutiny vyplnit maltou. Povrchy lehkých i hutných betonů a zdiva opatřit penetračním nátěrem **VEDATHENE® Haftgrund E** dle návodu na aplikaci a nechat vyschnout. Pás rozrolovat, vyměřit, položit s přesahy a pevně přitlačit. Podélné i čelní švy náležitě převálcovat gumovým válečkem. Výškové přechody v přesazích pásů (např. v T-stycích) dotěsnit podmáznutím tmelem **VEDAGPLAST® Elastik-Kitt**. Horní ukončení pásu (na atice atd.) fixovat lištou **Vedafix** a zatmelit trvale pružným tmelem **VEDAGPLAST® Elastik-Kitt**.

Způsob skladování:

Na stojato, v chladu. Nezabalené role je nutné chránit před účinky slunečního záření.

Technická data:

Šířka pásu	1 m
Délka pásu v roli	cca 7,5 a 15 m
Jmenovitá tloušťka	1,6 mm
Tloušťka nosné fólie	0,1 mm
Max. pevnost v tahu (podél./příč.)	230 / 278 N / 5 cm
Pevnost v roztržení dle DIN 16726 (podél./příč.)	65 / 75 N
Pevnost ve švu dle DIN EN 12316-1	130 N
Tažnost při max. pevnosti v tahu	332 / 243 %
Ohyb za studena [°C]	≤ -30
Tepelná stálost [°C]	≥ 80
Přemostění trhlin	≥ 5 mm
Propustnost vody	≥ 4 bar / 24h
Ekvivalentní difúzní tloušťka $S_d = \mu.s$	45 m
Číselné hodnoty, pokud není zvlášť uvedeno, jsou nominální hodnoty, které odpovídají střední statistické hodnotě dle kontroly kvality. Technické změny jsou vyhrazeny.	

Bezpečnostní pokyny:

Před dopravou, manipulací a zpracováním výrobku je nutno si pečlivě přečíst tento návod na použití, případně aktuální dokumentaci k výrobku, tj. Technickou informaci a Bezpečnostní list. Ustanovení v nich uvedená je nutno důsledně dodržet.

Doba použitelnosti:

min. 2 roky



Technický servis, centrální sklad, prodej	
VEDAG - ČR spol. s r.o.	VEDAG Slovensko, spol. s r.o.
Dopraváků 723, 184 00 Praha 8 Tel.: 284 683 957, 284 686 373, Fax: 284 685 607 Technici: 602 230 681, 232 219, 205 403 602 611 931, 603 865 123 e-mail: vedag@vedag.cz, technici@vedag.cz Na Sezníku 4, 774 00 Olomouc Tel./fax: 585 221 878, 724 057 083 internet: www.vedag.cz	Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava 2 Tel./fax: 02/ 43 19 13 80-1, Fax: 02/ 43 19 13 79 Technici: 0903/ 722 521, 0905/ 251 583 0903/770 534 e-mail: vedag@vedag.sk internet: www.vedag.sk