

Technická informace

Jednokomponentní penetrace na bázi polysiloxanu



VEDASEAL® M-Primer

Výrobek:

VEDASEAL® M-Primer je jednokomponentní penetrace na bázi polysiloxanu. Bývá používán jako penetrace pro tekuté izolace VEDASEAL® pro následující podklady:

- barevné kovy
- ocel, ocelový plech a hliník
- nerez

Použití je možné jak ve vnitřních, tak ve venkovních prostorech. Ve vnitřních prostorech je nutné se postarat o dobré větrání.

Přednosti:

- zpracovatelnost
- použití je možné jak v interiérech, tak i v exteriérech

Oblast použití:

VEDASEAL® M-Primer se používá především pro penetrace kovových podkladů před nanášením hydroizolační stěrky Vedaseal. Použití je možné jak v interiérech, tak i v exteriérech.

Způsob pokládky

Nejprve se musí podklad před natřením prostředkem **VEDASEAL® M-Primer** důkladně očistit. A to buď obroušením nebo vodním paprskem. **VEDASEAL® M-Primer** se musí před použitím protřepat. Potom se navlhčí hadřík, který nepouští nitky, s prostředkem **VEDASEAL® M-Primer**. Pozor: Nelít přímo na plochu a dát pozor na to, aby v blízkosti nebyl žádný otevřený plamen (hořící nebo doutnající předměty). Hadříkem bez nitek roztírat mírným tlakem na kovový povrch maximálně 100 g/m² prostředku **VEDASEAL® M-Primer**. Pozor: Nenanášet štětcem.

Předpoklady pro zpracování

Podklad musí být čistý, suchý, drsný a schopný nanášení, musí prokazovat dostatečnou nepropustnost a pevnost, musí být bez cementových zbytků, odbedňovacích olejů, prostředků k utěšňování a následnému ošetření, špíny, olejů, mastnoty atd. Kovový podklad by měl být očištěn od všech nečistot důkladně pomocí VEDASEAL® čistícího prostředku. Úporná špína např. měděnka se musí předem obrousit smirkovým papírem a potom očistit ředidlem. Oleje a tuky na nových plechách se mohou odstranit prostředkem **VEDASEAL® M-Primer** a jsou tím již prvotně ošetřeny. **VEDASEAL® M-Primer** se dá zpracovávat při teplotě okolí a podkladu od +5 °C do +40 °C. Optimální teplota nanášení je při 21 °C.

Důležité upozornění

VEDASEAL® M-Primer musí být během 24 hodin přetřen prostředkem VEDASEAL® (stěrková izolace). Pokud se to nestane, musí být VEDASEAL® M-Primer obroušen nebo omyt navlhčeným hadrem s prostředkem VEDASEAL® čistící prostředek. V žádném případě nesmí být nanesen VEDASEAL® M-Primer bez předchozího očištění ještě jednou.

Skladování:

VEDASEAL® M-Primer musí být skladován v chladu a suchu při +5°C až +30°C. V originálním balení lze skladovat 1 2 měsíců.

Zpracování odpadu:

Odstranění obalu: Interseroh č. 141 639

Technická data :

Odolnost při 21 °C po	15 minutách
Upravovatelný při 21 °C po	15 minutách
Odstín barvy	bezbarvý
Forma dodávky	1 l - láhev
Spotřeba	max. 0,10 l/m ²



Technický servis, centrální sklad, prodej	
VEDAG - ČR spol. s r.o.	VEDAG Slovensko, spol. s r.o.
Dopraváků 723, 184 00 Praha 8 Tel.: 284 683 957, 284 686 373, Fax: 284 685 607 Technici: 602 230 681, 232 219, 205 403 602 611 931, 603 865 123 e-mail: vedag@vedag.cz, technici@vedag.cz Štúrova 22/11, 779 00 Olomouc – Nedvězí Tel./fax: 585 221 878, 724 057 083 internet: www.vedag.cz	Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava 2 Tel./fax: 02/ 43 19 13 80-1, Fax: 02/ 43 19 13 79 Technici: 0903/ 722 521, 0905/ 251 583 0903/770 534 e-mail: vedag@vedag.sk internet: www.vedag.sk